

# PAVIFER 610

## PINTURA PARA PISCINAS

Código: 7004

### Descripción

Pintura acrílica-clorocaucho, especialmente diseñada para el pintado de piscinas. Alta resistencia al agua y larga duración.

### Propiedades

- Buen poder cubriente
- Muy buena adherencia por su alta penetración en el soporte
- Rápido secado
- Resistente a la intemperie
- Resiste al agua dulce, agua salada, aceites y cremas bronceadoras, así como los aditivos usados en la conservación y mantenimiento de las piscinas

### Superficies de aplicación

Especialmente indicada como pintura decorativa y protectora de superficies exteriores e interiores de hormigón, en piscinas, estanques y depósitos de agua no potable.

### Características técnicas

<b>Color:</b>	Azul.
<b>Aspecto:</b>	Satinado.
<b>Densidad:</b>	1,38+-0,02 k/l
<b>Sólidos en volumen:</b>	45%
<b>Dilución:</b>	Disolvente para Sintéticos (Ferroluz)
<b>Secado al tacto:</b>	20 minutos a 20°C y 60% humedad relativa
<b>Repintado:</b>	Mínimo: 12 horas a 20 °C. Esperar de de 24 a 48 horas si la humedad es muy alta (>80%) o la temperatura ambiente baja (< 10°C) Máximo: no tiene.
<b>Rendimiento teórico:</b>	8-10 m2/Lt.
<b>Aplicación:</b>	Brocha, Rodillo, Pistola

**Condiciones de aplicación:** Aplicar con temperaturas superiores a + 8° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

## Modo de empleo

### OBRA NUEVA (HORMIGÓN):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- En ciertos casos será necesario hacer un prelavado del suelo de hormigón con una solución de agua y ácido clorhídrico al 5%. Aclarar bien y dejar secar
- Sellado: Aplicar una capa de BARNIZ FIJADOR, FERROLUZ diluido un 10 – 20% con DISOLVENTE PARA SINTETICOS Dejar secar 6 horas a 20° C.
- Acabado: Aplicar dos capas de PINTURA PARA PISCINAS. Dejar secar 24 horas entre capas.

### RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO :

- Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PINTURA PARA PISCINAS. Dejar secar 24 horas entre capas.

## Observaciones

- Se recomienda dejar secar 5 días a 20° C mínimo después de la aplicación de la última capa antes de proceder al llenado de agua
- El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento.
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes como se podría requerir en las zonas exteriores de la piscina, espolvorear a la primera capa recién aplicada CUARZO FINO o CUARZO GRUESO.

**Tiempo de almacenaje:** 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.