PAVIFER 110
SLURRY ACRILICO GG10

Código: 7090 **Ed.2 – 24 01 15**

Descripción

Pintura acrílica al agua para suelos, de acabado rugoso – GRANO SILICE 1 – 1,2

Propiedades

- Fácil aplicación
- Perfectamente transitable por personas o vehículos ligeros
- Elevada resistencia a la abrasión y desgaste
- Cumple con nivel de resistencia al deslizamiento C3 según normativa CTE:
- Buena resistencia a la intemperie
- Rápida puesta en servicio

Superficies de aplicación

Especialmente indicado como recubrimiento de acabado para suelos exteriores e interiores de hormigón en instalaciones deportivas, zonas peatonales y cubiertas transitables.

Características técnicas

Color:	Rojo, gris y verde.
Aspecto:	Satinado.
Densidad:	1,80 – 1,82 k/l (según color).
Dilución:	No diluir, producto al uso
Limpieza:	En agua
Secado al tacto:	6-8 horas a 20ºC y 60% de humedad relativa
Repintado:	Mínimo: 6 horas. Máximo: no tiene.
Rendimiento teórico:	2 - 4 Kilos / m² según tipo de obra
Aplicación:	Llana, espátula de goma, rodillo.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del ambiente debe ser superior a 8ºC y la humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Modo de empleo

OBRA NUEVA:

Hormigón:

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 120 diluido un 10 – 20% en agua. Dejar secar 2-4 horas a 20ºC.

Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 110 a razón de 2 Kilos por m² y capa. Dejar secar 24 horas entre capas.

Opcional: Aplicar una o dos capas de PAVIFER 100.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.

Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 120 diluido un 10–20% en agua. Dejar secar 2 - 4 horas a 20ºC.

Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 110 a razón de 2 Kilos por m² y capa. Dejar secar 24 horas entre capas.

Opcional: Aplicar una o dos capas de PAVIFER 100.

Observaciones

- El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes. Se recomienda para soportes que no sean de hormigón, consultar al departamento comercial.
- El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento.
- No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos, evitando la exposición directa al sol.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001