

ACUALUZ BRILLANTE

Esmalte acrílico al agua, brillante

Código: 6030

Descripción

Esmalte acrílico al agua de acabado brillante. Por su excelente adherencia y resistencia a la intemperie es perfecto para decorar y proteger. Muy buena brochabilidad y elevadas propiedades de nivelación.

Propiedades

- Excelente brochabilidad y nivelación
- Muy buena adherencia
- Buena retención de brillo y color
- Alta flexibilidad y dureza
- Resistencia a los agentes atmosféricos. Pintura plástica sin disolventes ni amoníaco.

Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de acabado en superficies exteriores o interiores de madera, metal y obra, previamente imprimadas y tratadas con sus correspondientes procesos.

Características técnicas

Color:	Blanco Amplia gama de colores con sus bases en Sistema Tintométrico
Aspecto:	Brillante
Densidad:	1,190 +/- 0,020 Kilos / litro
Sólidos en volumen:	38 +/- 2%
Dilución:	0 – 15% en función de l sistema de aplicación escogido
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless
Secado	Secado al tacto: 30min-1 hora a 20° C y 60% humedad relativa
Repintado:	Mínimo: 6 horas a 20° C.
Rendimiento teórico:	9-12 m ² / litro (según paramento)
Condiciones de aplicación:	Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo

ACERO: El soporte debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, óxido, etc. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.

Sellado: Si la superficie está altamente oxidada, aplicar una o dos capas a brocha de FERRO-UNI o IMPRIMACION POLIVALENTE. Dejar secar 24 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

OBRA (cemento, yeso y derivados): Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.

Sellado: Aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AL AGUA para dar consistencia. Dejar secar 12 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

MADERA: Eliminar aceite, grasa y suciedad con detergente neutro o con amoníaco diluido un 15% con agua. Lavar con agua abundante y dejar secar.

Eliminar la pintura envejecida o en mal estado mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar polvo.

Sellado: Aplicar una o dos capas de "SELLADORA EXTRA". Dejar secar 12 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

GALVANIZADO: El soporte debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, óxido, etc. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.

Sellado: Aplicar una capa de FERRO-UNI ó UNIPRIMER. Dejar secar 12 horas a 20° C.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.