

BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Código: 1009

Descripción

El Barniz Poliuretano Monocomponente, forma películas duras y elásticas, altamente resistentes a la abrasión y protege las superficies de forma duradera contra la humedad. La madera tratada adquiere un aspecto vitrificado

Mezclado al 50% con el disolvente indicado, sirve como selladora en superficies de albañilería, para posterior pintado con otros productos.

Propiedades

- Gran resistencia al rayado
- Tiene gran resistencia a los aceites, carburantes, alcoholes, bebidas, productos químicos agresivos y ataques de origen mecánico
- Muy brillante
- Uso exclusivo en interiores

Superficies de aplicación

Para barnizado de madera en general, suelos de parquet, muebles y embarcaciones en interiores. También como impregnación de materiales de construcción.

Características técnicas

Color:	Incoloro transparente
Aspecto:	Brillante
Densidad:	0,92 +- 0,02 k/l
Sólidos en volumen:	44%
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. (No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C, ni humedades relativas superiores al 60 %)
Dilución:	En. Diluir la 1ª capa al 10-15% con el disolvente "Thinner" (Ferroluz). Para la 2ª y 3ª capa no es necesario
Secado	Al polvo: 1 hora Seco: 2-3 horas a 20°C
Repintado:	8 horas
Rendimiento teórico:	10 m2/litro

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo

En Interiores.

- **Superficies Nuevas:** Lijar y limpiar, eliminando polvo y suciedad y aplicar directamente sobre la madera en las diluciones correctas.
- **Superficies Viejas:** Lavar la superficie con detergente y agua, para eliminar la suciedad. Lijar la superficie a fondo, si hay barnices viejos o pinturas, eliminar totalmente con un decapante. Posteriormente, proceder a su aplicación. Este barniz se puede aplicar sobre "Tapaporos Nitrocelulósicos",

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.