

SATENSOL SATINADO

Pintura plástica satinada para interiores

Código: 2039

Descripción

Pintura plástica de aspecto satinado para interiores. Fácil aplicación y nivelación. Muy buena lavabilidad, flexibilidad y adherencia. Presenta un acabado de aspecto satinado.

Perfecta para utilizar como único producto o como acabado donde se requiera un aspecto final satinado.

Propiedades

- Aspecto satinado
- Buen poder cubriente
- Buen rendimiento
- Fácil aplicación y nivelación.
- Buena adherencia y flexibilidad
- Lavabilidad alta
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Adecuada para pintar sobre yeso, revoco, fibrocemento, cemento, etc. en interiores.

Características técnicas

Colores:	Blanco.
Aspecto:	Satinado
Densidad:	1,19 +- 0,02 k/l
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
Secado al tacto:	1 hora a 20° C
Repintado:	Mínimo 5-6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
Rendimiento teórico:	7-9 m ² /lt. , según porosidad del soporte El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución.
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2 capa, 5%.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo

Superficies Nuevas:

- Limpiar y eliminar bien todo el polvo, grasa y suciedad.
- Se aconseja aplicar la primera mano de nuestro fijador "Fijasol al agua", para reforzar la adherencia ó bien "Selladora al agua". Si no aplicar una primera mano diluida al 25-30% para que sirva de fijador y acabar con dos manos del producto al 5% o sin diluir.

Superficies Viejas:

- Limpiar bien toda la superficie. Utilizar chorro de arena o decapante, si se hace necesaria la eliminación de pinturas viejas. Restaurar los desperfectos si existen, y proceder como si fuese nueva.
- Se aconseja en este caso sellar bien con nuestro "Barniz Fijador". Esto asegura la adherencia y ahorra el consumo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.