

SELLADORA EXTRA

Código: 4004

Descripción

Selladora thixotrópica formulada a base de un ligante alcídico de bajo contenido en aceite, que le proporciona una gran rapidez de secado y endurecimiento.

De agradable y sencilla aplicación, facilita de gran manera los acabados con esmalte, mejorando rendimientos, aplicaciones y proporcionando un mejor acabado.

Propiedades

- Alto poder cubriente
- Excelente blancura y no amarillea
- Fácil brochabilidad y bajo salpicado
- Posee buena lijabilidad y buen poder antidescuelgue
- Su gran opacidad permite acabados con dos manos

Superficies de aplicación

Adecuado como imprimación sobre la mayoría de los soportes o superficies: madera, aglomerado, paneles, laminados, yesos, etc. Para utilizar en general como fondo de sellado sobre distintos tipos de superficies tanto interiores como exteriores.

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Densidad:	62 %.
Sólidos en volumen:	1,62 +-0,02 k/l
Secado - Al tacto:	3-4 a 20°C y humedad < 60% Lijado a las 18 horas.
Repintado:	Mínimo: 24 horas a 20°C, Máximo: no tiene.
Rendimiento teórico:	8-12 m ² /Lt, según soporte y porosidad.
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless o aerográfica. La temperatura de aplicación debe ser superior a 5°C.
Dilución:	“Disolvente para Sintéticos” (Ferroluz) o similar, máximo un 10%.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo

- El sustrato debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, jabones y ceras.
- Eliminar la posible contaminación mediante un detergente suave soluble en agua o en caso de grasa un desengrasado con disolvente.
- Sobre superficies de madera nueva lijar antes de proceder a la aplicación del producto, aplicar una primera capa diluida entre un 5–10%. Sobre madera vieja limpiar toda la superficie de suciedad y retirar si existe pintura mal adherida mediante lijado o decapado, antes de proceder como en la madera nueva.
- Sobre superficies de yeso o escayola proceder a aplicar dos capas directamente diluyendo máximo un 5%.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.