

# ANTIMANCHAS EXPRESS

Imprimación antimanchas ultra rápida

Código: 4009

Ed.1/19

## Descripción

Pintura en base disolvente, a base de resinas acrílicas modificadas, para aislar manchas con una sola capa. Permite el repintado en 20-30 minutos

## Propiedades

- Fácil de aplicar
- Repintable de forma rápida
- Excelente poder aislante de las manchas
- Excelente adherencia incluso en fondos lisos

## Superficies de aplicación

Interior/exterior. Especialmente indicado como fondo aislante de manchas de hollín, humo, nicotina.....

## Características técnicas

<b>Tipo resina:</b>	Acrílica modificada
<b>Pigmento:</b>	Dióxido Blanco
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Aspecto:</b>	Mate sedoso
<b>Densidad:</b>	1,40 +/- 0,020 Kilos / litro
<b>Sólidos en volumen:</b>	53+/- 2%
<b>Dilución:</b>	0 – 10%, en función del sistema de aplicación escogido, en disolvente sintéticos Si el fondo es poroso y absorbente, diluir hasta un 15%
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo, pistola airless
<b>Secado</b>	Secado al tacto: 20-30 min a 20° C y 60% humedad relativa Total: 24 horas
<b>Repintado:</b>	A los 20 minutos a 20° C, con pinturas al agua <i>A temperaturas inferiores esperar 2 horas.</i> Para repintar con pinturas en base solvente o poliuretanos de dos componentes. esperar 24 horas
<b>Rendimiento teórico:</b>	8-10 m <sup>2</sup> / litro (según paramento)

**Condiciones de aplicación:** Aplicar con temperaturas superiores a + 10º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

## Modo de empleo

Remover bien el producto antes de su uso

Acondicionar bien el soporte antes de proceder a la aplicación

Aplicar 1 o 2 manos, según estado del soporte y suciedad

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.