

PAVIFER 600

PAVIMENTOS CLOROCAUCHO

Código: 7003

Ed: 20-2

Descripción

Pintura alcídica clorocaucho de acabado semibrillante. EXTERIOR/INTERIOR

Propiedades

- Fácil aplicación.
- Tiene una gran adherencia sobre las superficies de hormigón y mampostería, y una gran penetración sobre el soporte.
- Transpirable e impermeable al agua
- Buena resistencia a la abrasión
- Resiste los aceites minerales y salpicaduras de productos químicos débiles
- Rápida puesta en servicio
- Buen rendimiento

Superficies de aplicación

Es ideal como pintura protectora y decorativa en suelos de hormigón tanto en interior como exterior, en naves industriales, almacenes, talleres, garajes, pistas deportivas, cuyos requerimientos de resistencias generales sean moderados.

Características técnicas

Color:	Verde, rojo, gris Otros colores sobre pedido. Ver carta "PAVIFER" y /o consultar con el Dpto. Comercial
Aspecto:	Satinado.
Densidad:	1,54 – 1,64 k/l (según base o color).
Pto.inflamación:	32°C
Sólidos en volumen:	45-54% (según color)
Dilución:	"Disolvente Clorocauchos" (Ferroluz). Diluir de 0 a 25% según soporte y sistema de aplicación.
Secado al tacto:	2-3 horas a 20°C y 60% de humedad relativa

Repintado a 20°C:	Mínimo: 6 -8 horas. ; Máximo: no tiene.
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /Lt.
COV:	450 -480 k/l – según color
Aplicación:	Brocha, Rodillo.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del ambiente debe ser superior a 8°C y la humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.

Modo de empleo

OBRA NUEVA (HORMIGON):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Sellado: Aplicar una capa de de producto diluido un 20 – 25% con disolvente.
- Acabado: Aplicar dos manos de PAVIFER 600.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Si el producto ya aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar.
- Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia
- Acabado: Aplicar una dos manos de PAVIFER 600, diluyendo al 6-8%.

Observaciones

- El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes. Se recomienda para soportes que no sean de hormigón, consultar al departamento comercial
- El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento.
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear sobre la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice gruesa

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.