

PINTURA ANTIMANCHAS-ANTIHUMEDAD

Código: 4007

Descripción

Pintura acrílica termoplástica a base de plioaway. Aspecto tixotrópico. Preparado para resistir la alcalinidad de soportes.

Propiedades

- Excelente poder aislante de manchas de humo, grasa, nicotina, humedad, óxido,...
- Gran blancura y cubrición, no amarillea.
- Evita la aparición de moho en el interior de los soportes y también de manchas de humedad.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes: temple, yeso, perliescayola, madera, hormigón, cemento,...
- Excelente lavabilidad y resistencia al roce.
- Resistente al CO₂ y a los rayos U.V.A.
- Por su característica tixotrópica evita el goteo y el descuelgue de la pintura.
- Sin olor y de baja toxicidad.
- NO INFLAMABLE. Clasificación frente al fuego M-1.

Superficies de aplicación

Ideal para utilizar como aislante de manchas en techos y paredes de baños, cocinas, bares, restaurantes, tiendas, recintos altamente polucionados, hoteles, hospitales, colegios, bancos, polideportivos,.... Se puede repintar con todo tipo de pinturas (plásticas, esmaltes sintéticos, temple,...). Puede dejarse como pintura de acabado.

Características técnicas

Color:	Blanco. Puede teñirse con colorantes concentrados universales como máximo en un 3%.
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,400 +/- 0,020 Kilos / litro
Sólidos en volumen:	62% +/- 2%
Viscosidad:	210 poises +/- 10. Husillo nº 5 – 10 r.p.m. a 20°C
Frote húmedo:	+ de 10.000 dobles pasadas, según Norma DIN-53778
Dilución:	Disolvente desodorizado FERROLUZ

Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless Boquilla pistola: 0.021 – 0.023" Presión boquilla: 150 atmósferas Aplicar con temperaturas superiores a + 5°C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.
Secado	Secado al tacto: 2-3 horas a 20° C y 60% humedad relativa
Repintado:	Mínimo: 4 horas a 20° C. Máximo: no tiene.
Rendimiento teórico:	6-7 m ² / litro

Modo de empleo

OBRA NUEVA:

- El soporte debe estar firme, compacto, seco y libre de polvo.
- Nivelar irregularidades con MASILLA STANDARD

Acabado: Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien la pintura. Aplicar una o dos capas de la PINTURAS ANTIMANCHAS-ANTIHUMEDAD. Dejar secar 3 – 4 horas a 20°C entre capas.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- El soporte debe ser firme, compacto, seco y libre de polvo.
- Eliminar pinturas viejas mal adheridas.
- Nivelar irregularidades con MASILLA STANDARD.

Acabado: Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien la pintura. Aplicar una o dos capas de la PINTURA ANTIMANCHAS-ANTIHUMEDAD. Dejar secar 3 – 4 horas a 20°C entre capas.

Se puede utilizar como imprimación aislante y repintar con otro tipo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.